

# epoxy-det

02/10 214



## EPOXY-DET

Tisztító folyadék epoxi fugákhoz.

groupings  
and sealants

**TECHNOKOLLA**



# epoxy-det



**színe:** sárga

**szag:**

Sárga színű folyadék

**alkalmazás:**

5 és 30 °C között, száraz, fagymentes helyen tárolva 24 hónapig.

**alkalmazási terület:**

Epoxy fugázók, mint például Epostuk, Skycolors, Skycolors Shine, maradványainak eltávolítására kerámia vagy greslapokról.

Hígítva tisztítja és eltávolítja a zsíros szennyeződések a gres- és kerámiaburkolatokról.

- Vízzel 1:5 arányban hígítva csillogó hatást ad a SKYCOLORS SHINE-al fugázott felületeken.

**összetétel:**

Vízbázisú termék. Összetétel: EDTA és sók kevesebb, mint 5%, szappan 5% vagy annál több, de 15%-nál kevesebb. Egyéb összetevők: illat.

## HASZNÁLAT

A termék igény szerint hígítva és hígítatlanul használható.

**Hogyan távolítsuk el a megkötött epoxi fuga maradványokat:**

öntsük rá a hígítatlan terméket. Hagyjuk hatni 15-20 percig, dörzsöljük át Scotch-Brite-tal majd öblítsük le. Ha szükséges, használjunk fém spatulát a megkötött fuga eltávolításához, majd használjuk a Scotch-Brite-ot ismét.

**Hogyan távolítsuk el az epoxi fuga által hagyott foltokat vagy viaszt:**

1:5-ös arányban hígítsuk fel a terméket, hordjuk fel és hagyjuk hatni pár percig. Scotch-Brite-tal dörzsöljük át vagy használjunk súrolókefét, kézi tisztítógépet. Tisztítsuk meg a felületet ipari porszívóval, söprűvel majd alaposan öblítsük le.

**Foltok eltávolítása greslapokról:**

kenjük a hígítatlan terméket a foltra vagy a teljes felületre. Hagyjuk a terméket teljesen megszáradni, majd öblítsük le.



## FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK

az epoxi fuga foltjai legalább 48 órával a fugázás után tisztíthatók; amennyiben a munkaterület hőmérséklete  $\geq 20^{\circ}\text{C}$ , a várakozási idő 24 óra.

ne használja márványon vagy csiszolt köveken

ne használja fán

ne használja akrill kádaknál

az EPOXY-DET használata előtt egy folton végezzen próbát, hogy a kezelt felület sérül-e

MŰSZAKI ADATOK	ÉRTÉK
Jelleg	Folyadék
Szín	Sárga
Fajsúly (g/cm <sup>3</sup> )	1,01
pH	11,3

**A Technokolla ajánlja áttekinteni a "tájékoztató megjegyzéseket", amelyek kiegészítik a jelen leírásban szereplőket.**

A dokumentum letölthető pdf formátumban.

Jelen műszaki leírásban illetve munkatársaink szóbeli vagy írásbeli közléseiben szereplő műszaki-alkalmazási tanácsok ügyfeleinket szolgálják, aktuálisan legjobb tudásunkat tükrözik. Tekintve, hogy közvetlenül nem áll módunkban a kivitelezésben részt venni és azt elvégezni jelen, információk nem kötelező érvényűek, sem jogilag sem más módon harmadik személy számára sem. Ezen információk nem mentesítik a végfelhasználót azon felelőssége alól, hogy kipróbálja a termékeket annak megállapítása érdekében, hogy azok alkalmasak e a rendeltetés szerű használatra. Javasoljuk tehát ügyfeleink/ felhasználóink számára, hogy végezzék el a szükséges előzetes próbákat a Technokolla termékek alkalmazhatóságának megállapítására. A felhasználó köteles ellenőrizni, hogy jelen műszaki leírást nem váltotta fel egy újabb kiadás. Termékeink alkalmazása előtt ajánljuk, hogy töltsse le a [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com) oldalról a legfrissebb műszaki leírást.